

DYAS

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930



DYAS formaldehyde free

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny disperzním PVAC lepidlem. Pro tuto vlastnost jsou využívány především v interiérech, kde je kladen důraz na hygienickou nezávadnost prostředí.

www.dyas.eu

CE
Certifikát ISO9001
Certifikát PEFC



DYAS Formaldehyde Free

Jsou zdravotně nezávadné.

Aplikace:

Pro svou specifickou vlastnost jsou využívány především v interiérech, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienickou nezávadnost - nemocnice, školy, školky atd.

Dále jsou taky velmi žádané v potravinářském průmyslu a v nábytkářském průmyslu např. pro výrobu hraček atd.

Tloušťka:

4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mm
(jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk – vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové
Kombi - vrchní dýha je buková, vnitřní dýhy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, bříza, smrk a buk

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2 Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Formát:

2 200 x 1 220 mm

2 500 x 1 250 mm

(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s delší hranou – podélné provedení)

Jakost:

PN – 5 / DY/04 – Překližované desky truhlářské pro všeobecné použití

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

Tloušťka	Počet vrstev	Orientační objemová hmotnost	Orientační objemová hmotnost	Tloušťková tolerance	Pevnost v ohybu (směr vláken povrchové dýhy)	
		celobuky (kg/m ³)	kombi (kg/m ³)		podélní	příční
4	3x	710	600	+0,2/-0,5	40,0 N/mm ²	20,0 N/mm ²
5	3x	680	650			
6	5x/4x	740	700			
8	5x	730	620			
10	5x	723	570			
12	7x	737	590			
15	8x	750	600			
18	9x	730	650			