

Překližky

surové

s hladkou fólií

s protiskluzovou fólií

PŘEKLIŽKY SUROVÉ



Bříza multiplex

Pro všeobecné použití ve stavebnictví, nábytkářství a dopravním průmyslu. Multiplex ze severské břízy.

Technické informace:

Povrch	Podélná / příčná broušená dýha, uzavřený povrch, kvality dle EN 635-2
Lepení	EN 314-2 / tř. 1 (PT), EN 314-2 / tř. 3 (PV)
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E1
Třída použití	EN 636-2

Stavební a obalové surové překližky

Překližky borové C+/C a C/C pro všeobecné využití ve stavebnictví a obalovém průmyslu.

Technické informace:

C+/C	Vyráběno z tropických plantážových borovic
C/C	Vyráběno z tuzemských borovic

Buk Multiplex/Multifine

Překližka celobuková s multiplex/multifine konstrukcí jádra pro výrobu stavebně truhlářských prvků s estetickými požadavky – schodiště, parapety, obklady stěn, pracovní stoly a nábytek. Vyráběno z evropského buku.

Technické informace:

Povrch	Oboustranně broušeno, uzavřený povrch, kvality dle EN 635
Lepení	EN 314-2 / tř. 1 (PT)
Hustota	780–820 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E1

Eucalyptus Multiplex

Oboustranně broušená krycí dýha v kvalitách BB a CP. Lepeno voděodolným fenolickým lepidlem v konstrukci jádra multiplex z dýh eucalyptu. Pro všeobecné použití ve stavebnictví, obalovém průmyslu a výrobě nábytku.

Technické informace:

Povrch	Oboustranně broušeno, uzavřený povrch, kvality dle EN 635
Lepení	EN 314-2 / tř. 3 (PV)
Hustota	550–600 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E0 bez formaldehydu

TŘÍDY LEPENÍ DLE ČSN EN 314-2

Překližky se dělí podle požadavků normy ČSN EN 314-2 do tří tříd lepení:

Třída 1 - suché prostředí

Deska určená do prostředí charakterizovaného vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, která je překročena pouze během několika týdnů v roce. Lepená spára je většinou na bázi močoviny.

Třída 2 - vlhké prostředí (chráněné venkovní prostředí)

Deska určená do prostředí charakterizovaného vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 85 %, která je překročena pouze během několika týdnů v roce. Lepená spára je většinou fenol-močovinová.

Třída 3 - venkovní prostředí

Materiál je vystaven působení vyšší vlhkosti než odpovídá třídě 2. Lepená spára je na bázi fenolformaldehydické pryskyřice.

TŘÍDY POUŽITÍ PŘEKLIŽEK DLE ČSN 636

Překližky se dělí podle požadavků normy ČSN EN 314-2 do tří tříd lepení:

Třída 1

Použití v suchém prostředí. Překližky s interiérovým lepením. Biologická trvanlivost třídy 1 dle EN 335.

Třída 2

Použití ve venkovním chráněném prostředí. Překližky s vlhkuodolným lepením a s biologickou trvanlivostí třídy 2.

Třída 3

Použití ve venkovním nechráněném prostředí. Překližky s voděodolným lepením. Možné riziko napadení v třídě ohrožení 3 dle EN 335. Je nezbytné zohlednit vlastnosti dřeviny použité k výrobě překližky. Nezbytná je ochrana a nátěr povrchu, boků desky, správná instalace a údržba.



PŘEKLIŽKY S HLADKOU FÓLIÍ

Bříza Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci betonáže. Březový multiplex se vyznačuje skvělými vlastnostmi v rámci nejzatíženějších bednění s nejvyššími požadavky na kvalitu povrchu betonu a počtu obrátek překližky

Technické informace:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólie s gramáží 120/120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E1

Topolové překližky

Pro všeobecné použití v případech lehkého bednění s menším počtem obrátek. Nejčastěji vyráběna z asijského topolu.

Technické informace:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólie s gramáží 120 / 120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	440–500 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E1

PŘEKLIŽKY S PROTISKLUZOVOU FÓLIÍ

Bříza Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci dopravního průmyslu a nákladových ploch, technické podlahy.

Technické informace:

Povrch	Lícová strana s fenolformaldehydickou fólií, rubová strana hladká, gramáž 145/120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E1

Eucalyptus Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci betonáže. Celoeucalyptová překližka multiplex se vyznačuje skvělým poměrem cena / výkon a je použitelná ve středně zatížených bedněních s uspokojivým počtem obrátek.

Technické informace:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólie s gramáží 120/120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	550–600 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E0 bez formaldehydu



Eucalyptus Multiplex

Pro všeobecné použití, především v rámci dopravního průmyslu a nákladových ploch, technické podlahy. Překližka se vyznačuje dobrým poměrem cena / výkon se zvýšenou gramáží protisklizové fólie.

Technické informace:

Povrch	Lícová strana s fenolformaldehydickou fólií, rubová strana hladká, gramáž 240/120 g/m ² s voděodolně zatřenými hranami
Lepení	EN 314-2 / tř. 3
Hustota	550–600 kg/m ³
Rozměrové tolerance	EN 315
Emise Formaldehydu	E0 bez formaldehydu

Dodací pořádek - překližky eukalyptus

Překližky Eucalyptus surové voděodolné

Kvalita	Tloušťka (mm)	Formát	
		1250 × 2500	2500 × 1250
BB/BB	3,6		510031
	6,5		510032
	9		510033
	12		510034
	15		510035
	18		510036
	21		510037
	24		510038
CP/CP	4	510039	
	6,5	510040	
	9	510041	
	12	510042	
	15	510043	
	18	510044	
	21	510045	

Překližky Eucalyptus foliované

Kvalita	Tloušťka (mm)	Formát	
		2500 × 1250	1500 × 3000
Hladká F/F 120/120 g/ m ²	6,5	510016	
	9	510017	
	12	510018	
	15	510019	
	18	510020	510022
	21	510021	
Protismyková F/W 240/120 g/m ²	9	510023	
	12	510024	510028
	15	510025	510029
	18	510026	510030
	21	510027	

Třídění překližek surových dle kvality krycích vrstev

Vzhledová třída	A nebo E	B (S) nebo I.	BB nebo II.	CP (C+, WG) nebo III.	C nebo IV.
Zdravé suky	Prakticky bez vad	do 15 mm Ø, do 30 mm / m ² kumulativně	do 35 mm Ø,* do 50 mm Ø	do 50 mm Ø,* do 60 mm Ø	Bez omezení
Nezdravé suky	-	6 mm, 2 / m ²	Ø 5 mm nevyspravené, Ø 10 mm vyspravené, 3 / m ² ,* Ø 25 mm vyspravené, 6 / m ²	40 mm	Dovoluje se
Trhliny	-	Kratší než: 1 / 10 délky desky, šířka 3 mm, 3 / m šířky desky	Kratší než: 1 / 5 délky desky, šířka 5 mm / * 10 mm, 3 / m šířky desky vyspravené	Kratší než: 1 / 3 délky desky (* 1 / 2), šířka 20 mm / * 15 mm, 3 / m šířky desky nevyspravené	Dovoluje se,* šířka 25 mm
Zbarvení dřeva	-	Malý kontrast	Malý kontrast	Dovoluje se	Dovoluje se
Vysprávký dýhové	-	3 / m ² ,* 5 / m ²	6 / m ² ,* neomezeně	Neomezeně	Neomezeně
Průnik lepidla	-	Nedovoleno	Malý	5 % plochy	Dovoluje se
Použití	Prakticky nedostupné	Pro transparentní povrchovou úpravu	Pro pigmentové povrchové úpravy	Konstrukční účely	Konstrukční a obalové desky